



Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri

FERRO-PLAST S.r.l.

Via Grandi, 25 - 20090 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail ferroplast@ferroplast.com - www.ferroplast.com

FerroMilk Bianco SAN 2370

Informazioni Tecniche

MONOBATCH PIGMENT WHITE 6

Proprietà Fisiche / Physical Data

Supporto / Carrier	SAN
Color Index	PW 6
Forma fisica / Physical Form	Granuli / Granules
Contenuto di Pigmento / Pigment Content	Appr./ Ca. 70%
Forza Colorante / Colorstrength	100 ± 5 %
Solidità alla Luce / Light Fastness	7/8
Solidità al calore / Heat Fastness	280 ÷ 300 °C
Solidità alle intemperie / Weathering Fastness	4÷5
Migrazione / Bleed Fastness	4÷5

Normative / Regulations

Food Contact	Regulation (EU) N. 10/2011	SI / YES
RoHS	Directive 2011/65/UE	SI / YES
Diarilici / Diarylic		NO

Dosaggio / Dosage

% Impiego / % Use	1 – 5 % in funzione dell'applicazione / according to the application
-------------------	--

Applicazioni / Applications

Estrusione / Extrusion
Tubi / Pipes
Lastre / Sheets
Stampaggio / Injection Moulding

Imballo / Packaging

Sacchi da 25Kg. su bancali da 1.250Kg / 25Kg. bags on 1.250Kg. pallets
Tenere in luogo asciutto / Stock in a dry place

Rev. 0 25/02/2016

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta / Material Safety Data Sheet is available upon request